



Наименование показателя	Единицы измерения	Primaplex 35 Standard	Primaplex 45 Standard
Плотность	кг/м ³	От 30,0 до 35,0	От 38,0 до 55,0
Теплопроводность при (25±5) °С	Вт/(м·°С)	0,03	0,03
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа	0,25	0,40
Предел прочности при статическом изгибе	МПа	0,4-0,7	0,4-0,7
Водопоглощение за 24 часа, не более	% по объему	0,2	0,2
Водопоглощение за 30 суток, не более	% по объему	0,4	0,4
Группа горючести		Г4	Г4
Паропроницаемость	мг/(м·ч·Па)	0,018	0,018